

Паронит маслобензостойкий ПМБ — описание и размеры

Паронит ГОСТ 481-80. Листовой паронит - асбестовый прокладочный материал, применяемый для уплотнения разъемов в условиях воздействия агрессивных сред, высоких температур и давления. Поставляется в листах толщиной 0.5; 0.6; 0.8; 1; 1.5; 2; 3 мм.

Паронит ТУ 2575-144-00149363-99. Листовой паронит - асбестовый прокладочный материал, применяемый для уплотнения разъемов в условиях воздействия агрессивных сред, высоких температур и давления. Поставляется в листах толщиной 4 и 5 мм.

Марка «ПМБ» - маслобензостойкий: тяжелые и легкие нефтепродукты, масляные фракции, расплав воска, сжиженные и газообразные углеводороды C₁-C₁₅, рассолы, коксовый газ, газообразный кислород и азот.

Плотность 1.5-2.0 г/см³.

Марка	Рабочая среда	Максимально допустимые	
		Давление (МПа)	Температура (°С)
ПМБ	Тяжелые и легкие нефтепродукты, масляные фракции, расплав воска	3.0	+300
	Сжиженные и газообразные углеводороды C ₁ - C ₅	2.0	от -40 до +100
	Рассолы	10.0	от -40 до +50
	Коксовый газ	6.4	+490
	Газообразный кислород и азот	5.0	+150

Размеры и приблизительный вес паронита

Толщина (мм)	Вес одного листа (кг)	
	Марка ПМБ	
	1.0 x 1.5 м	1.5 x 3.0 м
	1.0 x 1.7 м	1.7 x 3.0 м
0.5	1.5	-
0.6	1.8	-
0.8	2.5	-
1.0	3.0	-
1.5	5.0	15.0
2.0	7.0	20.0
3.0	10.0	32.0
4.0	13.5	40.5
5.0	16.5	-